

2018/6

デイスパロン 1 9 3 3

デイスパロン 1 9 3 4

非水系塗料用消泡剤

デイスパロン1933・1934は特殊シリコーンを主成分とする消泡剤で特に常乾型塗料にその効果が発揮される様設計されています。塗料製造中の発泡を抑制すると共に、ローラー、エア－エアレススプレー、ロールコーター等の塗装工程、成膜時における優れた破泡効果によりクレーターやロール目の無い平滑な塗面を形成します。また不飽和ポリエステル樹脂に揺変剤を添加した場合従来より泡が抜けにくい欠点を持っていますが、デイスパロン1934は積極的に脱泡させる働きがあります。

■性 状 (納入規格ではありません)

	1 9 3 3	1 9 3 4
外 観	無色～微黄色透明液体	
色 数	1 以下	
密 度	0. 8 3 8 g / c m ³	0. 8 5 1 g / c m ³
屈 折 率	1. 4 4 5	1. 4 4 6
溶 剤	メチルイソブチルケトン／キシレン	

※密度、屈折率は20℃の値です。

■用途及び使用法

- ・ 常温乾燥型塗料系（長・中油アルキド、純アクリル、酢ビアクリル、ウレタン、エポキシ、不飽和ポリエステル系）、その他建築用塗料、床材、防水材等の幅広い分野に適用可能です。
- ・ 標準添加量は塗料配合に対し0. 2～0. 8%（重量）ですが塗料の種類により最適添加量を決定して下さい。
- ・ 添加時期は塗料の最終調整段階での後添加が最適です。
- ・ 添加剤中のシリコーンがアルカリ等で変質しますのでガラス容器に移しての御使用は不適です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2009 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.