

2022/12

ディスパロン® AQ-7533A

(水系塗料用消泡・ワキ防止剤)

ディスパロン®AQ-7533Aは、ビニル系重合物を主成分とする水系塗料用消泡・ワキ防止剤です。塗料製造時の消泡やスプレー塗装時の巻き込み泡の減少に効果的です。焼き付け時のワキ限界膜厚についても向上が期待出来ます。

性状（納入規格ではありません）

	AQ-7533A
外観	無色 ～ 黄色透明液体
密度	0.816 g/cm ³
溶剤	炭化水素／2-エチルヘキサノール

※密度は 20℃の値

特長

- ・ 塗料製造時における優れた消泡性
- ・ 工業用焼き付け塗料における優れたワキ防止性
- ・ シリコンフリー

用途

- ・ 特に工業用焼き付け塗料全般（アクリルメラミン、アルキドメラミン等）に適します。

使用方法

- ・ 添加方法は塗料製造工程の各段階での添加が可能ですが、最終調整段階における後添加を推奨します。
- ・ プレミックス時の前添加の場合、顔料表面に一部吸着する事も有りますので添加量はやや多く必要となります。
- ・ 標準添加量は塗料全量に対して 1.0 ～ 3.0 %（重量）ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。
- ・ 低温で濁りや析出物が生じる事があります。この場合、使用前に 20～25℃で 1 日加温後、よく攪拌してからご使用ください。