

TOLSA

PANGEL AD

鉱物種 セピオライト	
セピオライト	85%
その他粘土	15%

性状 参考値¹

色	淡黄色
外観	パウダー
水分(%)	6
嵩密度(g/l)	160
pH	8.8
ブルックフィールド粘度*cp(25 , 5rpm)	39,000
2層分離**(%)	0
D.O.P. 吸収率(%)	280
表面積, BET, N ₂ (m ² /g)	320

* 6%水懸濁液をタウラスブレンダーにて5rpm×5分間攪拌

** 3%水懸濁液をタウラスブレンダーにて攪拌。72時間後の分離状態を測定

粒度分布(湿式篩)

参考値 ¹	%
44 μm 残	0.1
10 μm 残	2.0
5 μm 以下	97.5

¹ データは分析結果の平均に基づいている。