TOLSA

PANGEL B20

鉱物種

有機変性セピオライト

性状 参考値¹

色	淡黄色
外観	パウダー状
水分(%)	11
嵩密度(g/l)	250
ブルックフィールド粘度*cp (25 , 5rpm)	130,000
75 μ m 残(%)**	0.1

* 10%キシレン懸濁液をタウラスブレンダーにて3分間攪拌

** 乾式篩

¹ データは分析結果の平均に基づいている。