

TOLSA

PANSIL

鉱物種 セピオライト

セピオライト 85%

その他粘土 15%

化学組成(%)

SiO ₂	60.5	Fe ₂ O ₃	0.9
Al ₂ O ₃	2.4	Na ₂ O	0.1
MgO	23.8	K ₂ O	0.5
CaO	0.5	P.C.1,000°C.....	11.3

性状 参考値¹

色	淡黄色
外観	パウダー状
水分(%).....	8
嵩密度(g/l)	60
pH	8.7
D.O.P. 吸収率(%).....	250
表面積, BET, N ₂ (m ² /g)	270

粒度分布(温式篩)

参考値	%
44 μ m 残	0
10 μ m 残	7.5
5 μ m 以下	88.3

¹ データは分析結果の平均に基づいている。