





地球にもっと優しく。高機能水系分散剤。



水系分散剤は、粒子を均一に分散することで、沈降、凝集、分離といった現象を防ぎ、製品の品質（発色性、隠蔽性、光沢、保存安定性など）を向上させています。適切な分散剤の選定は、最終製品の性能を決定する上で非常に重要です。

AQ-D391

多様な粒子を、最高の安定へ マルチ高機能分散剤





酸化チタンやカーボンブラックをはじめとする有機・無機粒子の分散性向上に優れた効果を示します。水系塗料全般、水系インキへ適用可能です。

有機溶剤フリー品のため、余計な溶剤は持ち込ませません。

品番	主成分	溶媒	加熱残分(%)
AQ-D391	ポリエーテル変性 ポリカルボン酸	水	40

FCD-150 / FCD-155

食品包装に、妥協なき安全性を FDA適合分散剤



インキで使用される粒子の分散性向上に優れた効果を示します。インクジェット用途でも使用が可能です。高い再溶解性やpH変化による経時安定性に優れるため、分散剤由来のコンディション変化を防止します。

FDA、Swiss ordinanceなどの各国法規に対応しております。詳細は営業担当へお問い合わせください。

品番	主成分	溶媒	加熱残分(%)
FCD-150	アクリル系重合体 水酸化カリウム	水	20
FCD-155	アクリル系重合体 水酸化カリウム	水	25

水系分散剤

顔料適合表

DISPARLON®

品番	アルミ	パール	ブラック	カーボン	マゼンタ	キナクリドンブル	フタロシアニン	フタロシアニン グリーン	イソインドリン イエロー	酸化鉄	酸化チタン	酸化亜鉛	タルク	硫酸バリウム	炭酸カルシウム	バリウム チタン酸	アルミナ	シリカ
AQ-320	◎	◎					◎			◎	◎	◎			◎	○	◎	◎
AQ-330	◎	◎					◎	◎		◎	◎	◎		○	◎	○	◎	◎
AQ-340	◎	◎								◎	◎	◎	○	○	◎		◎	
AQ-360	◎	◎	○					○	○	◎	◎	◎	○		◎	○		
AQ-380	○	○	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	
NEW AQ-D391	○	○	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	◎
AQ-D400	○	○	◎	◎		○	○	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎
NEW FCD-150	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	◎
NEW FCD-155	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	◎

*溶剤系品番もごさいます。



楠本化成株式会社

お問い合わせはこちら

楠本化成 問い合わせ

検索

営業窓口 添加剤事業部

本社

〒101-0047東京都千代田区内神田1-11-13 楠本ビル

TEL:03-3292-8685(代表)

大阪支店

〒553-0003大阪府大阪市福島5-16-18 楠本第8ビル

TEL:06-6452-2011(代表)

名古屋支店

〒460-0003愛知県名古屋市中区錦1-7-1 楠本第9ビル

TEL:052-212-4760(代表)

福岡支店

〒812-0014福岡県福岡市博多区比恵町1-1 楠本第7ビル

TEL:092-475-7971