

Paladin社 フェナルカアミン:製品資料



	製品名	固形分 (%)	色数ガードナー (MAX)	密度 (25°C gm/cm ³)	粘度 (25°C in mPa・S)	当量	アミン価 (mg KOH/g)	硬化時間(h) 基材:フィルム※		特徴
								25°C	5°C	
1	PPA-7040E	100	17	0.98-1.01	1000-4000	81	480-530	3-4	8-12	低粘度・耐薬品性・耐防食性
2	PPA-7041	100	17	0.97-0.99	20000-50000	130	290-330	8-10	20-32	優れた耐防食性・低硬化性
3	PPA-7041LVB	100	16	0.98-1.00	3000 MAX	125	310-350	8-10	28-38	PPA-7041の低粘度品
4	PPA-7041X90	90±2	17	0.97-0.99	3000-6000	144	260-310	12-14	20-22	PPA-7041の溶剤希釈品
5	PPA-7558	100	17	0.97-0.99	500-2000	95	320-360	10-12	28-32	低粘度品・密着性良好
6	PPA-7588LV	100	12	0.97-0.99	1000MAX	95	320-360	3-4	17-19	密着性良好
7	PPA-7062E	65±2	16	0.95-0.97	300-1500	180	160-200	2-3	6-8	アダクト品・良好な密着性及び速乾性
8	PPA-7559	100	16	0.97-0.99	1000-3000	95	300-350	3-5	6-8	良好な塗膜・低粘度
9	PPA-7090	100	10	0.98-1.00	75000-150000	190	240-280	3-5	20-24	接着剤への使用可能
10	PPA-7108X75	75±2	14	0.95-0.97	500-3000	125	320-370	3-5	15-18	Wet面に対して密着性良好
12	PPA-7500	100	17	0.97-0.99	500-1000	130	250-290	5-6	28-32	Wet面に対して密着性良好
13	PPA-7566	100	17	1.01-1.03	1000-4000	95	350-385	1.5-2.5	8-12	低粘度・低温硬化性及び優れた密着性
14	PPA-7368	63±1.5	16	0.97-0.99	700-2500	190	170-190	1-2	8-10	アダクト品
15	PPA-7351X80	80±2	17	0.99-1.01	10000-30000	255	190-240	1-2	3-5	耐薬品性・速乾性
16	PPA-7451X80LV	80±2	16	0.97-1.00	1000-3000	255	160-210	2-4	6-9	低粘度・耐薬品・耐溶剤性良好
17	PPA-7454	100	14	0.99-1.01	1000-3000	133	260-310	3-4	10-11	低温硬化性良好
18	PPA-7756	68±2	16	0.95-0.97	300-1000	255	165-205	2-3	9-11	速乾性・良好な密着性
19	PPA-7553	100	14	0.97-0.99	300-1200	95	360-400	6-7	18-24	低粘度・速乾性・良好な密着性
20	PPA-7007X80	80±2	12	0.97-0.99	2000-6000	165	230-260	2-4	5-7	良好な防食性
21	PPA-7018X75	75±2	17	0.97-0.99	1000-4000	151	210-240	3-5	8-10	速乾性・低粘度
22	PPA-7209SL	100	3	0.97-0.99	200-600	95	310-360	4-5	16-18	スーパーライトカラー・低粘度

※エポキシ樹脂(エポキシ当量:190)にて200μ m厚塗り