DISPARLON®
Additives for coatings and printing inks

楠本化成株式会社
東京都千代田区内神田 1-11-13
TEL 03(3292)8685
FAX 03(3292)8690

ＩＯ－４０１３
2009/4/1

ディスパロン　５０３

皮張り防止剤

ディスパロン５０３は非水系塗料用強力皮張り防止剤です。一般の皮張り防止剤より効果が強力で特に支那桐油系ワニスに顕著な効果を示します。又、高温のワニスに添加した場合でも安定した効果を発揮します。更に緩揮発性透明液体ですから塗料やワニスの変色が起こらず、浸漬用塗料に対しても皮張り防止効果が持続します。最終的には完全揮発しますので塗膜に残る心配も有りません。

■性　状　　（納入規格ではありません）

外　　観	黄色透明液体
主 成 分	フェノール系誘導体［４０％］
密　　度	０．８８ｇ／ｃｍ３（２０℃）
溶　　剤	ミネラルターペン　［６０％］

■用途及び使用法

- 油性系やアルキッド系塗料（特に支那桐油系）、油ワニス（ゲル化防止）に最適です。
- 標準添加量は通常塗料又はワニスに対して０．２～０．５％（重量）です。
- 添加時期は塗料又はワニスの最終調整時が適当です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるﾃﾞｰﾀに基づくものですが、内容につきまして確たる保証をするものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には製品安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(MSDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。