

ディスパロン 6850-20X

非水系塗料用増粘・ダレ止め・沈降防止剤

ディスパロン 6850-20X は脂肪酸アמידワックスをキシレン中にプレ膨潤したペーストタイプのチクソトロピック剤です。従来から有る同タイプの製品に比べ過分散による効果の低減が少なく、光沢への影響、シーディング発生も殆ど有りません。構造粘性が強力で網目構造回復性に優れ、必要最小限の添加量で効果が得られるため、良好な塗面状態、光沢を保持出来ます。

■性 状 (納入規格ではありません)

主 成 分	脂肪酸アמידワックス
外 観	淡黄白色～淡黄褐色ペースト
有効成分	20%
溶 剤	キシレン/エタノール/メタノール/IPA

■用途及び使用法

- ・ 各種合成樹脂塗料、特にターペン可溶アクリル塗料、アクリルウレタン塗料に最適です。
- ・ 分散方法はサンドミル等を用いミルベースのプレミックス初期に添加します。
- ・ 添加量は、ダレ防止には塗料全量に対して 1.0～5.0% (重量)、沈降防止には 0.5～2.0% (重量) が標準となります。
- ・ 分散温度は常温～50℃が標準となりますが、極性溶剤の多い系では高温になると塗料中に溶解し、冷却時に析出し粗大粒子が発生する可能性がありますので、より低い温度での分散が必要です。
- ・ アルキドメラミン樹脂塗料や油変性アルキド樹脂塗料等の焼き付け・強制乾燥塗料で使用した場合、ハジキや上塗り性不良を起こす事がありますので十分な確認試験を行ってください。