DISPARLON
Additives for coatings and printing inks

楠本化成株式会社
東京都千代田区内神田 1-11-13
TEL 03(3292)8685
FAX 03(3292)8690

2018/6

ディスパロン　ＡＱＨ－８１０

水性塗料用沈降防止剤

ディスパロン AQH-810 は、ポリアマイドと脂肪酸アマイドを主成分とする水性塗料用沈降防止剤です。塗料中で網目構造を形成することにより、顔料の沈降やハードケーキングを防止します。一般的な水性塗料用増粘剤と異なり、過度な増粘を伴わずに充分なチクソトロピック性を付与することが可能です。また、従来のレオロジーコントロール剤と比較して、添加塗料の熱貯蔵安定性に優れています。

■性　状　　（一般性状であり、納入規格ではありません）

主 成 分	ポリアマイド・脂肪酸アマイド
外　　観	淡黄色～黄褐色軟ペースト
有効成分	１５％
ア ミ ン	Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン
溶　　剤	水／プロピレングリコールモノメチルエーテル
酸　　価	８．７

■用途及び使用法

- 塗料製造工程の各段階で添加可能ですが、最終調整段階でのディゾルバー等による分散を推奨します。
- 標準添加量は塗料全量に対して１．０～５．０％（重量）です。
- 常温～４０℃の範囲で分散してください。
- 低増粘タイプのレオロジーコントロール剤であるため、求める粘性によっては、他の増粘剤との併用を推奨します。
- 凍結させないでください。凍結により変質する恐れがあります。
- ４０℃以下で保管し、加温しないでください。加熱により品質が低下し、本来の効果が出ないことがあります。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証をするものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。
© 2015 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.