

2018/6

ディスパロン LHP-90

ディスパロン LHP-91

ディスパロン LHP-95

ディスパロン LHP-96

非水系塗料用レベリング・オイルハジキ防止剤

ディスパロン LHP-90, LHP-91, LHP-95, LHP-96はビニル系重合体及びアクリル系重合体を主成分としたレベリング・オイルハジキ防止剤です。優れた表面調整効果により各種油剤の汚染トラブルに対する抵抗力、塗膜の鮮映性等を付与し、卓越した塗膜仕上がり外観を実現します。自動車や工業用焼き付け塗料・2液ウレタン塗料他多くの塗料系に幅広く適用が可能です。

■性 状 (一般性状値であり、納入規格ではありません)

	LHP-90	LHP-91	LHP-95	LHP-96
外 観	無色～淡黄色透明液体			
主 成 分	ビニル系重合体	ビニル系重合体 非極性シリコン	アクリル系重合体	アクリル系重合体 非極性シリコン
加熱残分	50%			
溶 剤	芳香族炭化水素 酢酸エチル n-ブタノール		芳香族炭化水素	
密 度	0.890 g/cm ³	0.896 g/cm ³	0.944 g/cm ³	0.944 g/cm ³

※ 密度、粘度は20℃の値です。

■用途及び添加方法

- 工業用焼き付け型塗料全般（アルキドメラミン、アクリルメラミン、ポリエステルメラミン等）及び工業用一般塗料（アクリルウレタン、ポリエステルウレタン、フッ素等）に適しています。
- 添加方法は塗料製造工程の各段階で可能ですが、最終調整段階での後添加が最適です。プレミックス時の前添加の場合、顔料表面に一部吸着する事もありますので添加量はやや多く必要となります。
- 添加量は塗料全量に対して0.2～0.5%（重量）が標準です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が保証出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。

© 2011 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.