

ディスパロン NSH-8430HF

非水系塗料用レベリング・オイルハジキ防止剤

ディスパロン NSH-8430HFは特殊アクリル・シリコーン系共重合物の表面調整剤で、既存品のNSH-8430の溶剤をH a p s F r e e対応にした製品です。最近の高極性樹脂が持つ高い表面張力によるトラブル（フロー性の低下、環境汚染によるハジキ等）に対し優れた抵抗力を提供します。塗料溶液の表面張力を低下させ、フロー性、顔料湿潤分散、塗膜鮮映性を向上させます。ディスパロン NSH-8430HFは組成上フリーのシリコーンが存在しない為、従来のシリコーン系添加剤に見られるリコート不良等のトラブルが極めて少ない特徴を持っています。

■性 状

外 観	無色～淡黄色透明液体
加熱残分	1 0 %
密 度	0. 8 9 g / c m ³ (2 0 ℃)
粘 度	2. 0 m P a ・ s (2 0 ℃)
溶 剤	芳香族炭化水素／酢酸ブチル

■用途及び使用法

- ・各種高級工業用焼き付け塗料（アルキドメラミン、アクリルメラミン、ポリエステルメラミン等）、その他ウレタン、エポキシ、フッ素塗料と幅広く適用可能です。
- ・標準添加量は基本配合に対して、0. 5～2. 0 %（重量）です。
- ・添加時期は塗料製造工程中の各段階での添加が可能です。塗料化の最終調整段階での後添加の場合は均一に微分散させて下さい。前添加の場合、顔料表面に一部吸着する事がありますので添加量はやや多く必要となります。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2007 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.