VANORA

製　品　一　覧

Kusumoto Chemicals, Ltd.

バーサチック酸ビニルエステル共重合アクリルエマルジョン

商品名	固形分	組成比率				酸価 mgKOH/g	pH	Tg ℃	MFFT ℃	粘度 20℃/mPas	粒子系	伸び	含水量（24h）	タイプ	特　　徴
		アクリル	ベオバ	ﾎﾟﾘﾋﾞﾆﾙｱｾﾃｰﾄ	SiO2										
AVE.191	50%	60%	40%	—	—	14	5	0	0	150	100nm	400%	—	アニオン	汎用グレード、クラック防止、疎水性、耐候性、密着性
DXV.4051	50%	40%	60%	—	—	15.5	7.5	10	10	1000 - 3000	100nm	500%	<4%	アニオン	スタンダード品番、クラック防止、疎水性、耐候性、密着性
DXV.4198	50%	35%	60%	—	5%	23	7.5	10	10	400 - 600	100nm	500%	<4%	アニオン	SiO2含有、コアシェル、疎水性、耐候性、密着性
DXV.4140	45%	80%	20%	—	—	23	7.5	12	10	400 - 600	40nm	—	—	アニオン	微粒子（40nm）、速乾性、密着性（コンクリート）、耐候性
M.1630.AV	45%	40%	60%	—	—	16	7.5	19	20	300 - 1000	100nm	300%	<4%	アニオン	高密着性（金属、プラスチック）、防錆性、光沢、耐薬品性
DSV.4116	45%	40%	60%	—	—	19.5	7.5	22	5	1300 - 2100	100nm	300%	—	アニオン	自己架橋系、耐薬品性、耐候性
DSV.4135	52%	30%	50%	20%	—	—	5	21	20	800 - 1200	150nm	—	8%	アニオン	自己架橋系、密着性、耐薬品性、タンニングブロック
DSV.4176	45%	72%	25%	—	3%	17	7.5	10	5	800 - 1200	120nm	900%	8%	アニオン	自己架橋系、SiO2含有、コアシェル、柔軟性、光沢
DSV.4186	45%	77%	20%	—	3%	17	7.5	25	20	100	160nm	300%	—	アニオン	自己架橋系、SiO2含有、コアシェル、高光沢
DKV.4171	40%	97%	3%	—	—	—	5.5	5	5	1200 - 1800	200nm	—	—	カチオン	防錆性、密着性、耐薬品性、密着性
WS.45.D	42%	—	85%	15%	—	—	3	-1	2	7000 - 13000	2500nm	450%	22%	ノニオン	ベオバ含有量最大、モルタル・漆喰塗料向け改質樹脂

形状安定：アクリルエマルジョン

伸び率：1000%

商品名	固形分	組成比率				酸価 mgKOH/g	pH	Tg ℃	MFFT ℃	粘度 20℃/mPas	粒子系	伸び	含水量（24h）	タイプ	特　　徴
		アクリル	ベオバ	ﾎﾟﾘﾋﾞﾆﾙｱﾙｺｰﾙ	SiO2										
DXA.4081	50%	94%	—	6%	—	—	7	0	5	100 - 800	300nm	1000%	7%	ノニオン	形状記憶、耐チッピング性、追従性、柔軟性、クッション性

改質樹脂

成膜促進、全天候型向け

商品名	固形分	組成比率				酸価 mgKOH/g	pH	Tg ℃	MFFT ℃	粘度 20℃/mPas	粒子系	伸び	含水量（24h）	タイプ	特　　徴
		アクリル	ベオバ	ﾎﾟﾘﾋﾞﾆﾙｱｾﾃｰﾄ	SiO2										
WP.20	31%	100%	—	—	—	85	10	25	5	1000 - 5000	水溶性	—	—	両性	アンモニア系、成膜促進、最終配合へ1%-3%添加
DX.4084	35%	100%	—	—	—	96	10	25	5	1000 - 5000	水溶性	—	—	両性	AMP90系（2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール）最終配合へ1-3%添加

輸入総代理店：楠本化成株式会社　東京本社：03(3292)8687 / 大阪支店：06(6452)2011 / 名古屋支店：052(212)4760 / 福岡支店：092(475)7971