

ディスパロン® LAP-10A  
ディスパロン® LAP-20  
ディスパロン® LAP-30

( 非水系塗料用消泡・ワキ防止剤 )

ディスパロン®LAP-10A はビニル系重合体とアクリル系重合体、ディスパロン® LAP-20、LAP-30 はアクリル系重合体を主成分とする消泡・ワキ防止剤です。床材、防水材等の高粘度、高膜厚な常乾塗料の消泡に適しています。また工業用焼き付け塗料のワキ防止に優れており、同時にレベリングを改良し焼き付け後の塗膜平滑性を向上させます。

性状 (納入規格ではありません)

	LAP-10A	LAP-20	LAP-30
外観	無色～微黄色透明液体	無色～淡黄色透明液体	無色～淡黄色透明液体
色数	1		
加熱残分	20 %		
密度	0.882 g/cm <sup>3</sup>	0.899 g/cm <sup>3</sup>	0.913 g/cm <sup>3</sup>
粘度	4.3 mPa・s	3.0mPa・s	3.5 mPa・s
溶剤	芳香族炭化水素 ／酢酸ブチル	酢酸ブチル	酢酸ブチル

※密度、粘度は 20℃の値

特長

- ・ 床材、防水材等の高粘度、高膜厚な常乾塗料での優れた消泡
- ・ 工業用焼き付け塗料での優れたワキ防止
- ・ レベリングの改良による、ベナードセルの抑制及び焼き付け後の塗膜平滑性の向上
- ・ 塗料サーキュレーション時にも安定して効果を発揮
- ・ シリコーンフリーでリコート性が良好

用途

- ・ 床材、防水材等の高粘度、高膜厚常乾塗料(無溶剤エポキシ、ウレタン等)及び工業用焼き付け塗料全般(アルキドメラミン、アクリルメラミン、ポリエステルメラミン等)に適します。

使用方法

- ・ 添加方法は塗料製造工程の各段階での添加が可能ですが、最終調整段階における後添加を推奨します。
- ・ プレミックス時の前添加の場合、顔料表面に一部吸着する事も有りますので添加量はやや多く必要となります。
- ・ 標準添加量は塗料全量に対して 0.3～2.0%(重量)ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。